VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 2 1 JUN 2005

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT UBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 42 391.fl.nb WEITERES		EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/410		
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmel PCT/EP2005/000348 14.01.2005		edatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (TagMonattaar) 23.01.2004		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B21B37/00, B21B37/16					
Anmelder					
SMS DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT et al.					
. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.					
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesar	2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.				
. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen					
a. 🖾 (an den Anmelder und das	a. 🗵 (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 5 Blätter; dabei handelt es sich um				
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).					
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.					
b. (nur an das Internationale Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).					
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	ı folgenden Punkten:				
⊠ Feld Nr. I Grundlage des E	3escheids				
☐ Feld Nr. II Priorität					
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	ı eines Gutachtens übe	r Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche		
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einh	eitlichkeit der Erfindun	g			
□ Feld Nr. V Begründete Fes und der gewerbl	tstellung nach Arikel 35 ichen Anwendbarkeit; l	5(2) hinsichtlich der Neuh Unterlagen und Erklärun	neit, der erfinderischen Tätigkeit gen zur Stützung dieser Feststellung		
☐ Feld Nr. VI Bestimmte ange	führte Unterlagen		-		
🗆 Feld Nr. VII Bestimmte Mäng	gel der internationalen .	Anmeldung			
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bem	erkungen zur internatio	nalen Anmeldung			
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	dieses Berichts		
29.04.2005		20.06.2005			
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung		Bevollmächtigter Bediens	teter		
beauftragten Behörde Europäisches Patentamt			gordisches Patentam, da		
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d		Forciniti, M	osan Pri		
Fax: +49 89 2399 - 4465		Tel. +49 89 2399-7903	Tollie autoballus		
		İ			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/000348

	Feld Nr. I Grundlage des Be	richts			
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
	bei der es sich um die Spra ☐ internationale Recherch ☐ Veröffentlichung der inte	r Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, ache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: e (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) ernationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)			
2.	Hinsichtlich der Bestandteile * o Anmeldeamt auf eine Aufforder "ursprünglich eingereicht" und s	der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die dem ung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als ind ihm nicht beigefügt):			
	Beschreibung, Seiten				
	1-3, 6-9	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	4-5	eingegangen am 14.05.2005 mit Schreiben vom 13.05.2005			
	Ansprüche, Nr.				
	1-4	eingegangen am 14.05.2005 mit Schreiben vom 13.05.2005			
Zeichnungen, Blätter					
	1/1	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	☐ einem Sequenzprotokoll un Sequenzprotokoll	d/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das			
3.	☐ Aufgrund der Änderungen s☐ Beschreibung: Seite☐ Ansprüche: Nr.	sind folgende Unterlagen fortgefallen:			
	☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.☐ Sequenzprotokoll <i>(genal</i>	ue Angaben): otokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
	-				
	aufgelisteten Anderungen erstel	ücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend It worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach en Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen			
	☐ Beschreibung: Seite☐ Ansprüche: Nr.☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.☐ Sequenzprotokoll (genat	ue Angaben):			
	☐ etwaige zum Sequenzpr	otokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
	* Wenn Punkt 4 zutrifft "ersetzt" versehen werde	, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/000348

Feld Nr. II Priorität Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da folgende angeforderte Unterlagen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht wurden: Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist(Regel 66.7(a)). ☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 7(b)). Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regel 64.1). Für die Zwecke dieses Berichts gilt daher das obengenannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum. 3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen: Feld Nr. V

Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-4

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-4

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-4

Nein: Ansprüche:

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Zu Punkt V.

- 1. **Anspruch 1** ist mit Blick auf den aus Seite 1 der Beschreibung gewürdigten Stand der Technik neu (Art. 33(2) EPÜ):
- 1.1 Gemäss dem Kennzeichen von **Anspruch** 1 wird die Formel für die Warmstreckgrenze bei/ in der Formel für die Fliessspannung berücksichtigt/ integriert.
- Durch die Berücksichigung/ Integration der Formel für die Warmstreckgrenze bei bei/ in der Formel für die Fliessspannung können in nicht naheliegender Weise genaue Fliessspannungswerte und Sollwalzkräfte auch für kleine Abnahmen ermittelt werden.
- 2.1 Der Gegenstand von **Anspruch 1** beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 33(3) EPÜ).
- 3. Die **Ansprüche 2-4** sind vom **Anspruch 1** abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- 4. Der Gegenstand der **Ansprüche 1 bis 4** ist ohne Zweifel geweblich anwendbar (Art. 33(4) PCT).

PATENTANWÄLTE • HEMMERICH • VALENTIN • GIHSKE • GROSSE

:.

42391 PCT

SMS Demag Aktiengesellschaft Eduard-Schloemann-Str. 4, 40237 Düsseldorf

<u>Patentansprüche</u>

Verfahren zum Erhöhen der Prozessstabilität, insbesondere der absoluten 1. Dickengenauigkeit und der Anlagensicherheit, beim Warmwalzen von Stahloder NE-Werkstoffen, mit kleinen Umformgraden (φ) oder kleinen Abnahmen unter Berücksichtigung der Warmstreckgrenze ($R_{\rm e}$) bei der Berechnung der Sollwalzkraft (F_W) und der jeweiligen Anstellungsposition (s),

dadurch gekennzeichnet,

dass die Warmstreckgrenze (R_e) in Abhängigkeit von Umformtemperatur (T) und / oder Umformgeschwindigkeit (phip) ermittelt und in die Funktion der Fließspannung ($k_{f,R}$) für die Bestimmung der Sollwalzkraft (F_W) über die Beziehung

(2)
$$R_e = a + e^{b1 + b2 \cdot T} \cdot phip^c$$

integriert wird, indem ein multiplikativer Fließkurvenansatz um die Warmstreckgrenze (R_e) in Abhängigkeit von Umformtemperatur (T) und Umformgeschwindigkeit (phip) gemäß der Formel

(3)
$$k_{t;R} = a + e^{b1 \cdot b2 \cdot T} \cdot phip^{c} + k_{t0} \cdot A_{1} \cdot e^{m1 \cdot T} \cdot A_{2} \cdot \varphi^{m2} \cdot A_{3} \cdot phip^{m3}$$

bestimmt wird, wobei bedeuten:

T = Umformtemperatur

phip = Umformgeschwindigkeit

a,; b_i; c = Koeffizienten

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Fließspannung ($k_{f,R}$) in die herkömmliche Walzkraftgleichung zur Ermittlung der Sollwalzkraft (F_W) für die Dickenregelung und auch für Rechen-Modelle und Regelungsverfahren gemäß folgender Gleichung

(4)
$$F_w = Q_p \cdot k_{f,R} \cdot B \cdot (R_w \cdot (h_o - h_1))^{1/2}$$

bestimmt wird, wobei bedeuten:

 F_W = Sollwalzkraft

 Q_p = Funktion zur Berücksichtigung von Walzspaltgeometrie und Reibungsverhältnissen

 $k_{f,R}$ = Fließspannung, unter Berücksichtigung der Streckgrenze

B = Walzgutbreite

 R_W = Walzenradius

 h_0 = Dicke vor dem Stich

 h_1 = Dicke nach dem Stich

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass aufgrund der Sollwalzkraft (F_W) ein Materialmodul (C_M) unter Berücksichtigung der Warmstreckgrenze (R_e) in Abhängigkeit der Umformtemperatur (T) und Umformgeschwindigkeit (phip) für Umformgrade kleiner einem materialspezifischen Grenzumformgrad (φG) berechnet wird, gemäß der Formel

(5) $C_M = (F_W - F_m) / dh_1$

worin bedeuten:

 C_M = Material modul

 F_W = Sollwalzkraft

 F_m = gemessene Walzkraft

dh₁ = Änderung der Auslaufdicke

Verfahren nach Anspruch 3,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die herkömmliche Gaugemeter-Gleichung in eine Form

(6)
$$ds_{AGC} = (1 + C_M / C_G) dh_1 = (1 + C_M / C_G) \cdot ((F_W - F_m) / C_G + s - s_{soll})$$

erweitert wird, wobei bedeuten:

ds_{AGC} = Änderung der Walzspalteinstellung

 C_M = Material modul

C_G = Walzgerüstmodul

dh₁ = Änderung der Auslaufdicke

 F_W = Sollwalzkraft

 F_m = gemessene Walzkraft

s = Anstellung des Walzspaltes

s_{soll} = Sollanstellung des Walzspaltes

fahrens auf noch nicht gewalzte Materialien oder auf Anlagen mit anderen Parametern ist somit nicht ohne weiteres gewährleistet.

Dem geschilderten Stand der Technik ist gemeinsam, dass die Wirkung kleiner Umformgrade oder kleiner Abnahmen auf die Fließspannung beim Warmwalzen von Stahl und NE-Werkstoffen im Rahmen der bekannten Verfahren zur Sollwalzkraft-Berechnung und zur Dickenregelung nicht korrekt oder nur unzureichend berücksichtigt wird oder die Übertragbarkeit auf andere Anlagen eingeschränkt ist und somit Risiken für die Prozessstabilität, insbesondere der absoluten Dickengenauigkeit und der Anlagensicherheit bestehen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Erhöhung der Prozessstabilität, insbesondere der absoluten Dickengenauigkeit und der Anlagensicherheit beim Warmwalzen von Stahl- und NE-Werkstoffen zu schaffen, bei dem die Genauigkeit der Fließspannung und der Sollwalzkraft bei kleinen Umformgraden oder kleinen Abnahmen gesteigert werden kann.

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Warmstreckgrenze in Abhängigkeit von Umformtemperatur und / oder Umformgeschwindigkeit ermittelt und in die Funktion der Fließspannung für die Bestimmung der Sollwalzkraft über die Beziehung

(2)
$$R_e = a + e^{b1 + b2 \cdot T} \cdot phip^c$$

integriert wird, indem ein multiplikativer Fließkurvenansatz um die Warmstreckgrenze in Abhängigkeit von Umformtemperatur und Umformgeschwindigkeit gemäß der Formel

(3)
$$k_{f,R} = a + e^{b1 \cdot b2 \cdot T} \cdot phip^{c} + k_{f0} \cdot A_{1} \cdot e^{m1 \cdot T} \cdot A_{2} \cdot \varphi^{m2} \cdot A_{3} \cdot phip^{m3}$$

bestimmt wird, wobei bedeuten:

 R_e = Warmstreckgrenze

T = Umform-Temperatur

phip = Umform-Geschwindigkeit

a; b; c = Koeffizienten

Aufgrund der erfindungsgemäßen Berücksichtigung der Warmstreckgrenze in Abhängigkeit von Umformtemperatur und Umformgeschwindigkeit erzielt das Verfahren selbst zu kleinsten Umformgraden hin korrekte Werte. Startwert ist die jeweilige Warmstreckgrenze des zu walzenden Materials in Abhängigkeit von Umformtemperatur und Umformgeschwindigkeit.

Der Vorteil bei der Nutzung eines neuen Ansatzes zur Berechnung der Fließspannung liegt darin, die Warmstreckgrenzen für die zu walzenden Materialien aus Messdaten von Walzungen mit Umformgraden kleiner als einem materialspezifischen Grenzumformgrad zu ermitteln, indem die Fließspannungen der betreffenden Stiche in Abhängigkeit von Umformtemperatur und Umformgeschwindigkeit aus gemessenen Walzkräften rückgerechnet und einer Warmstreckgrenze gleichgesetzt werden, wenn sie den aus Warmzugversuchen gemessenen Warmstreckgrenzen gleichen. Die gefundene Abhängigkeit der Warmstreckgrenze von Umformtemperatur und Umformgeschwindigkeit stellt den Startpunkt der approximierten Warmfließkurve dar.

Nach der weiteren Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Fließspannung in die herkömmliche Walzkraftgleichung zur Ermittlung der Sollwalzkraft für die Dickenregelung und auch für Rechen-Modelle und Regelungsverfahren gemäß folgender Gleichung

(4)
$$F_w = Q_p \cdot k_{f_2R} \cdot B \cdot (R_w \cdot (h_o - h_1))^{1/2}$$

bestimmt wird, wobei bedeuten: